

Vespucomfort®

Vespucomfort®, soft til medium hård PU

Er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, selvnivellerende og indfarvet polyuretan som kan påføres gamle såvel som nye overflader. Vespucomfort® indeholder ikke skadelige opløsningsmidler og er praktisk talt lugtfri, fleksibel og emissionsfattig.

Anvendelse

Hvor der ønskes en gulvbelægning som er fleksibel med en dejlig gangkomfort, trinlydsdæmpende og robust. Belægningen kan kombineres med en tynd mat toplak.

Egenskaber


Vespucomfort® giver en fleksibel og fugefri belægning, der kan lægges både inde og ude. Har god vedhæftning til en række materialer, og kan således anvendes på beton, asfalt, træ og metal.

Det er en populær belægning der ofte bruges i skoler, børnehaver, biblioteker, hospitaler, kontorer og andre områder hvor der ønskes en behagelig, robust og rengøringsvenlig gulvbelægning.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag: Underlaget skal være fast, rent og fedtfri. På nystøbt beton er det vigtigt, at slamlaget fjernes. Brug syrevaskning med fx 10 % saltsyreopløsning, hvorefter der spules grundigt med vand, eller let slibning med efterfølgende grundig støvsugning. På tidligere malede flader er det vigtigt, at alt fedt, olie og løs maling fjernes.

Blanding: Blandingen af de to komponenter A og B skal foretages umiddelbart før påføring finder sted. Komponent A røres grundigt op inden blanding af de 2 komponenter, hvorefter der blandes i min. 3 minutter. Bland ikke større mængder, end der kan bruges i løbet af 25 min. ved 20 °C. Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt. (Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

	
Vesla Gulve A/S-Fabriksvej 12, 6920 Videbæk	
16	
EN 13813 SR	
Syntetisk resin afretningsmateriale	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	Bfl-s1
Afgivelse af korroderende stoffer	SR
Vandpermeabilitet	NPD
Mekanisk modstand	NPD
Modstandsevne over for slitage	NPD
Vedhæftningsstyrke	NPD
Modstandsevne over for stød	NPD
Lydisolation	NPD
Lydabsorption	NPD
Isolans	NPD
Kemisk modstandsevne	NPD
NPD = No performance determined	

Udførsel (Vespucomfort G34)

Primer/grunder: Vespox® EP-Klar/Vespox® EP-Primer og 0,18mm sand blandes sammen og fordeles med en spartel.

Forbrug ca. 0,3 kg/m² Vespox® EP-Klar/Vespox® EP-Primer + Sand ca. 0,125 kg/m².

Udførsel: Vespucomfort® udlægges med tandspartel og pigrulles efterfølgende.

Forbrug; ca. 2,5 kg/m² Vespucomfort®

Topcoat: Sikafloor 305 W rulles på med mikrofiberrulle. Forbrug ca. 0,1 kg/m²

Arbejdssikkerhed: MAL-kode 00-3. Beskyt øjne og hud under arbejdet.
Gennemlæs sikkerhedsdatablader før brug.

Tekniske data			
Farver			Se farvekort
Blandingsforhold	efter vægt		5:1
Densitet (færdigblandet)	ved 20 °C	g/cm ³	1,5
Viskositet (færdigblandet)	ved 20 °C	mPa-s	2200
Tørstofindhold		% PU	100
Brugstid/Potlife	ved 20 °C	minutter	20-30
Temperatur produkt	min.	°C	15
	max.	°C	25
Temperatur underlag/rum	min.	°C	10
	max.	°C	25
Krav til underlaget			
Vedhæftningsstyrken	min.	N/mm ²	1,5
Restfugt målt med CM-apparat	max.	%	4
Relativ luftfugtighed	max.	%	65
Tørretid	støvtør ved 20 °C	timer	8
	kan betrædes efter	timer	16
Gennemhærdet	ved 20 °C	døgn	2
Hårdhed	Efter 7 døgn	Shore A	76
Brudforlængelse	ved 20 °C	%	72
Trækstyrke		MPa (N/mm ²)	9,3