

Vespuflex® 41

Vespuflex® 41

Vespuflex® 41 er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, indfarvet polyurethan. Vespuflex® 41 kan påføres gamle såvel som nye overflader. Vespuflex® 41 indeholder ikke skadelige opløsningsmidler og er praktisk talt lugtfri.

Anvendelse

Vespuflex® 41 er beregnet som bindemiddel for belægninger, hvori der strøs sand, Veslagrip® eller lignende, VESLA system G38 Vespupark. Vespuflex® 41 kan også anvendes som mellemlag i VESLA system G36.

Egenskaber

Vespuflex® 41 giver en fleksibel og fugefri belægning uden sprækker, der kan lægges både inde og ude. Har god vedhæftning til en række materialer, og kan således anvendes på beton, asfalt, træ og metal.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag: Underlaget skal være fast, rent og fedtfri. På nystøbt beton er det vigtigt, at slamlaget fjernes. Brug syrevaskning med fx 10 % saltsyreopløsning, hvorefter der spules grundigt med vand, eller let slibning med efterfølgende grundig støvsugning. På tidligere malede flader er det vigtigt, at alt fedt, olie og løs maling fjernes.

Blanding: Blandingen af de to komponenter A og B skal foretages umiddelbart før påføring finder sted.

Komponent A røres grundigt op inden blanding af de 2 komponenter, hvorefter der blandes i min. 3 minutter.

Bland ikke større mængde, end der kan bruges i løbet af 20-30 min. ved 20 °C. Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt (Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

Udførsel

Primer/grunder: VespoX® EP-Klar og sand blandes sammen. Fordeles med en spatel. Forbrug ca. 0,3 kg/m² VespoX® EP-Klar og ca. 0,125 kg/m² 0,18mm sand

Udførsel (Vespupark): Vespuflex® 41 fordeles med tandspatel. Den våde polyurethan belægning mættes med fx Veslagrip®.

Forbrug; ca. 2 kg/m² Vespuflex® 41 + ca. 6 kg/m² Veslagrip®.

Udførsel (System G36): Se Relevant systembeskrivelse.

	
Vesla Gulve A/S-Fabriksvej 12, 6971 Videbæk	
16	
EN 13813 SR	
Syntetisk resin afretningsmateriale til indendørsbrug	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	Bfl-s1
Afgivelse af korroderende stoffer	SR
Vandpermeabilitet	NPD
Mekanisk modstand	NPD
Modstandsevne over for slitage	NPD
Vedhæftningsstyrke	NPD
Modstandsevne over for stød	NPD
Lydisolation	NPD
Lydabsorption	NPD
Isolans	NPD
Kemisk modstandsevne	NPD
NPD = No performance determined	

Arbejdssikkerhed: MAL-kode 00-3. Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs sikkerhedsdatabladet før brug

Tekniske data			
Farver			Grå, sort, hvid
Blandingsforhold	efter vægt		4:1
Densitet	ved 20 °C	g/m ³	1,4
Tørstofindhold		% Polyurethan	100
Brugstid/Potlife	ved 20 °C	minutter	20-30
Temperatur produkt	min.	°C	15
	max.	°C	25
Temperatur underlag/rum	min.	°C	10
	max.	°C	25
Krav til underlaget			
Vedhæftningsstyrken	min.	N/mm ²	1,5
Restfugt målt med CM-apparat	max .	%	4
Relativ luftfugtighed	max.	%	65
Tørretid	støvtør ved 20 °C	timer	8
	kan betrædes efter	timer	16
Gennemhærdet	ved 20 °C	døgn	2
Hårdhed	Efter 2 døgn	Shore A	60