

Systemnr.: G37
Titel : Firenzegulv

Sidst opdateret : 15.01.13

Betonlook-agtig flydemørtelgulv med epoxylak



Anvendelse

Kan bruges i private hjem, butikker, restauranter, kontorer. Alle steder man ønsker et rustikt look.

Forbehandling

Betonen skal være tør og fri for løstsiddende materiale. Huller, revner og større ujævnheder opfyldes med epoxymørtel. RH skal være under 70%.

Behandling

Gulvet primes med Vespox EP-Klar. Dernæst udlægges flydemørtel i min. 5mm lagtykkelse. Gulvet skal nu tørre. Dernæst slibes gulvet alt efter hvor synlige spor man vil have. Der støvsuges og udlægges Vespox EW-Klar. Gulvet tørrer igen og der gives efterfølgende en toplak.

Forbrug

1,7kg flydemørtel pr. mm pr. m². Ved 5mm beregnes dermed 8,5kg flydemørtel pr. m². Vespox EW-Klar rulles ud med 150g pr. lag. Dette gøres 2 gange. Ønskes en mat overflade gives der en matlak efterfølgende.

Temperatur

Skal min. være 15°. Husk udluftning efterfølgende, så vandet kan fordampe.

Tørre/hærdetid

Afhænger af temperaturen i rummet.

Ibrugtagning

1 døgn efter sidste behandling