

### Generelt

Fugefri VespoX® epoxybelægninger har generelt en høj kemikalieresistens og er lette at renholde. Som med ethvert andet produkt er det dog vigtigt, at gulvbelægningen behandles på den rette måde, så man får størst mulig glæde af gulvet i mange år. Derfor bør de følgende retningslinjer for rengøring og vedligehold tages i betragtning, så gulvene fungerer optimalt. Generelt bør der ikke anvendes stærkere produkter end nødvendigt for at rengøre overfladerne tilstrækkeligt.

### Almindelig daglig rengøring

Ved almindelig rengøring kan der bruges en gulvmoppe eller lignende, og ved større arealer en gulvvaskemaskine med sug og roterende børster. Hvis det er meget beskidt skal gulvet ligge i blød lidt inden man suger vandet op igen. Specielt pletter. Nogle skal også skures lokalt.

### Vedligehold

For at holde gulvet vedlige, så er det vigtigt at man ikke bruger rengøringsmidler med alkaliske grundrensemidler, der indeholder natrium- og kalium-hydroxid / kaustisk soda) eller natriummetasilikat, da disse matterer gulvene og gør det vanskeligt at holde dem rene efterfølgende. Vi anbefaler at bruge et rengøringsmiddel, som vores Gulvvask 2 i én, der både renser og aflægger en plejende film på gulvet. Dermed undgås en fuldstændig udtørring af gulvet.

### Pleje

Når man har brugt Industrirens til at komme til bunds, så er det vigtigt, at man efterfølgende anvender Gulvvask 2 i én, så gulvet igen får den plejende hinde.

### Spild på gulvet

Hvis man spilder eksempelvis rødvin, eddikesyre, acetone eller lignende, så skal man hurtigst muligt tørre det op, da det kan give misfarvninger på gulvet. Misfarvninger er generelt kun et kosmetisk problem, idet den mekaniske styrke er uforandret.

### Brug af vand

For alle gulve skal man undgå vand de første 7 døgn, da epoxyen først er fuld afhærdet på det tidspunkt. Vand på gulvet før det, kan give hvide skjolder på gulvet. Maks. temperaturer på varmt vand må være op til 65°C. Hvis man skal bruge varmere vand så kræver det en tykkere belægning som vores Vespucrete® belægning.

### Køb af produkter

Alle rengøringsprodukter som er nævnt her kan købes på vores webshop [www.vesla.dk](http://www.vesla.dk)

Her er de 2 sæber, som vi anbefaler at bruge til jeres nye gulv fra Vesla.

**Gulvvask 2 i én**



**Industrirens**



**Første rengøring eller rengøring efter færdiggørelse af byggeri**

Da Vesla gulvsystemer ofte udlægges, inden byggeriet er færdigt, skal snavs fjernes omhyggeligt inden ibrugtagning. Dette sker som regel nemt ved fejning, støvsugning eller vådvask. Ved hårdnakket snavs skal der foretages en grundrengøring. Ved lak-, farve-, klæbe- eller gipsrester skal man først forsigtigt fjerne så meget som muligt mekanisk. Hvis problemet ikke forsvinder ved hjælp af spartel/børste/klud og noget skurepulver, kan man anvende en opløsningsmiddelholdig renssevæske (på vandopløselig eller ikke-vandopløselig basis) under hensyntagen til den aktuelle belægningstype.

Som afslutning anbefales en grundpleje med henblik på beskyttelse mod snavs, bevaring af kvaliteten og forbedring af slidstyrken.

Gulvtype	Rengøring	1. Rengøring
Epoxygulve	Daglig rengøring: Gulvvask 2 i én Grundrengøring: Industrirens + gulvvask 2 i én Afrensning pletter: Højkoncentreret industrirens	7. dage efter færdig lavet belægning.
Blanke gulve Statiske gulve	Gulvvask 2 i én	7. dage efter færdig lavet belægning.
Polyurethangulve Matte gulve	Gulvvask 2 i én	7. dage efter færdig lavet belægning.
Firenzegulve Terrazzogulve	Gulvvask 2 i én	7. dage efter færdig lavet belægning.
Fedt, olie, kalk m.m.	Industrirens	7. dage efter færdig lavet belægning.

**Reparation af skader**

Skulle et Vesla gulv blive beskadiget p.g.a. ekstrem belastning eller skade, skal der omgående udføres en reparation for at sikre gulvopbygningens funktionsevne.

Der må ikke dannes steder, som skaber risiko for uheld/ulykker. Snavs må ikke kunne sætte sig fast permanent, og de hygiejniske betingelser skal være i orden.

Med henblik på reparationsforslag i specielle enkeltstager skal der rettes henvendelse til en Vesla konsulent.

**Forebyggende vedligehold**

Underlaget skal gennemgås periodevis for revner, såfremt der er opstået sådanne er det vigtigt at de hurtigst muligt repareres for at skaden ikke udvikler sig. Disse kan bl.a. opstå som følge af sætninger i konstruktionen og dermed overføres til den udlagte belægning.

Periodevis vedligehold udføres med faste frekvenser (planmæssig) eller efter behov, med tidsinterval på måneds- eller årsbasis, afhængig af belastning.

Gulvtype	Anbefalet interval for kontrol	Kontrolmetode
Epoxygulve	Hver 3. måned	Visuel bedømmelse
Blanke gulve Statiske gulve	Hver 3. måned	Visuel bedømmelse
Polyurethangulve Matte gulve	Hver 3. måned	Visuel bedømmelse
Firenzegulve Terrazzogulve	Hver 3. måned	Visuel bedømmelse

